

- **přídavná složka do omítek/malty**
- **se sírany tvoří vazbu nerozpustnou ve vodě**
- **neobsahuje olovo**

---

## Materiál

Cementový, bezolovnatý ochranný prostředek působící na povrchových plochách zdiva.

---

## Použití

Práškový materiál přidáte k omítkové maltě, abyste předešli budoucím poškozením sírany.

---

## Vlastnosti

VANDEX ANTISULFAT je ochranný prostředek na zdivo. VANDEX ANTISULFAT tvoří spolu se sírany vodourozpustné vazby a váže tak volné sírany. Tímto způsobem jsou podchyceny škodlivé vlivy (trhání, odpadávání omítek) na budovách.

---

## Přípravné práce

Stávající omítku obijte do 1 m nad nejvyšší hladinou soli. Vyškrábejte volnou maltu ze spár a všechny plochy do sucha okartáčujte. Vzniklou napadanou suť ihned odstraňte.

V případě zatížení dusičnany proveďte nejdříve ošetření VANDEX HARDSTONem.

---

## Míchání

Práškový materiál intenzivně smíchat s omítkovou maltou v množství 3,5 kg VANDEX ANTISULFAT na 25 kg omítkové malty.

---

## Zpracování

Omítku smíchanou s VANDEX ANTISULFATEm naneste na stěnu (cementová malta P III) jako zarovnání plochy nebo podklad pro eventuelní použití VANDEX-těsnění. Síla omítky je min. 10 mm, při silnějším zatížení sírany (dle výsledku analýzy) minimálně 15 mm. Omítku chránit až k vytvrzení před větrem a sluncem.

Sírany vznikají v souvislosti s vlhkostí–vodou. Abyste provedli úspěšnou sanaci, musíte provést opatření proti vlhkosti–vodě. Pro utěsnění je k dispozici VANDEX BB 75.

---

## Spotřeba

cca. 1 kg VANDEX ANTISULFATU na 10mm tloušťky omítky.

---

## Balení

14 kg plastické kbelíky

## Skladování

Trvanlivost 12 měsíců v suchu, v neotevřeném, nepoškozeném originálním balení.

## Technické údaje

Technická data – forma:	prášek
barva:	cementová šed'
násypná hmotnost:	cca. 1,23 kg/1

## Bezpečnostní pokyny

VANDEX ANTISULFAT je z důvodu obsahu cementu alkalický. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima. Při práci používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Při zasažení očí ihned vypláchněte vodou a konzultujte s lékařem.

Informace obsažené v tomto materiálu se opírají o naše dlouholeté zkušenosti a zakládají se na našem nejlepším vědomí. Nemůžeme však převzít žádnou zodpovědnost, neboť se zpracování vymyká naší kontrole a v jednotlivých případech je třeba brát ohled na všechny zvláštní okolnosti. Údaje o spotřebě materiálu jsou průměrné hodnoty, které se v jednotlivých případech mohou zvýšit.

**Vandex**



HYDROIZOLACE, OCHRANA A SANACE STAVEB

Hlavní sídlo a mezinárodní prodej:  
VANDEX INTERNATIONAL LTD  
P.O.Box, CH-4501 Solothurn/Schweiz  
Telefon +41 32 626 36 46  
Telefax +41 32 626 36 47  
E-mail: vandex@vandex.com  
<http://www.vandex.com>

Výhradní zastoupení v ČR:  
ITC INTERNATIONAL s.r.o.,  
B. Smetany 2520/63, 370 01 Č. Budějovice  
Tel.: 387 311 409  
Fax: 387 311 902  
E-mail: info@itc-cb.cz  
<http://www.itc-cb.cz>