

ELASTIFIKOVANÁ TĚSNICÍ MALTA

- 2 komponentní produkt
- nevykvétající pružná povrchově těsnicí malta
- vhodná pro beton, cihlové zdivo a cementový puc
- použitelná v oblastech nebezpečných na vznik trhlin

Materiál

VANDEX BB 75 E je cementem vázaná, dvousložková, polymerem obohacená povrchově těsnicí malta proti vodě a vlhkosti, sestávající z VANDEX BB 75 jako sypké složky a VANDEX PLASTKOMPONENTE PK 75.

Použití

VANDEX BB 75 E se nanáší na povrchy jako beton, zdivo a omítka, které se musí chránit proti vlivu vody a vlhkosti. Díky elastickým vlastnostem se používá na místech ohrožených trhlinami a pohyby.

Vlastnosti

Díky složení z cementu, křemenného písku s odstupňovanou zrnitostí a speciálních chemických látek i elastifikujících přísad je docíleno vodotěsnosti a pružnosti nátěru. Lze překrývat trhliny do šířky 0.5 mm. Dobrá snášenlivost s přípravkem VANDEX BB 75. VANDEX BB 75 E od začátku výborně přilne a dá se proto nanášet jak na svislé, tak na vodorovné plochy. Je trvanlivá, po vytvrdnutí odolná proti mrazu a horku a přitom propustná pro vodní páru. VANDEX BB 75 není dekorativní materiál.

Příprava podkladu

Podklad pro těsnicí nátěr musí být pevný, co nejvíce rovný, na povrchu jemně pórovitý a bez důlků, otevřených trhlin nebo hrbolků. Na povrchu nesmí být živice, olej, tuk nebo barva.

Obohacující přísady cementového tmelu a vyplavitelné částice osekát nebo otryskat. Podklad dobře provlhčit, aby byl pro přípravu utěsnění matně vlhký.

Míchání

25 kg VANDEX BB 75 (sypká složka) míchat s 10 kg VANDEX PLASTKOMPONENTE PK 75 v čisté nádobě mechanickým míchadlem min. 3 minuty.

Zpracování

VANDEX BB 75 E se může nanášet hladítkem nebo stříkacím zařízením pro jemnou maltu. Zpracování se nemá provádět při teplotách pod +5 °C nebo na zmrzlý podklad. Až do max. 4 kg/m² se může nanést při jedné pracovní operaci. Během tvrdnutí chránit před extrémními povětrnostními vlivy.

Spotřeba

Vliv vody	Nanášené množství	Tloušťka vrstvy
Půdní vlhkost	4 kg/m ²	2.0 mm
Stékající voda	4 kg/m ²	2.0 mm
Voda pod tlakem	5 kg/m ²	2.5 mm
Maximální tloušťka vrstvy : 4 mm		

Balení

Sypká složka VANDEX BB 75: v pytlích po 25 kg.

Tekutá složka VANDEX PLASTKOMPONENTE PK 75: kanistry po 10 kg.

Skladování

Sypká složka: Při skladování v suchu v neotevřeném, nepoškozeném originálním balení trvanlivost 12 měsíců.

Tekutá složka: Chráněna před mrazem a skladována v neotevřeném originálním balení trvanlivost 6 měsíců.

Technické údaje

	BB 75 (sypká složka)	PLASTKOMPONENTE PK 75 (tekutá složka)
Forma	prášek	mléčná tekutina
Barva	šedá	bílá
Násypná hmotnost	cca. 1.4 kg/l	
Hustota při 20 °C		cca. 1.08 kg/l
pH		6 až 7
	BB 75 E (čerstvá malta)	BB 75 E (vytvrzená)
Barva	šedá	šedá
Hrubá hustota čerstvé malty	ca. 1.7 kg/l	
Protažení v tahu		20%
Tuhnutí		ca. 3-4 hod.
Pevnost v tahu		0.8 N/mm ²
Překrytí trhlin		0.5 mm
Všechny údaje byly stanoveny v laboratorních podmínkách jako průměrné hodnoty. V praxi ovlivňují tyto hodnoty teplota, vlhkost a savost podkladu.		

Bezpečnostní pokyny

VANDEX BB 75 E je vlivem obsahu cementu alkalická. Zamezit potřísnění kůže a očí. Při práci nosit vhodné ochranné rukavice a brýle. Při vniknutí do očí okamžitě vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékaře. Při ručním zpracování většího množství materiálu a při pracích v uzavřených prostorách se starat o dobré větrání.

Informace obsažené v tomto materiálu se opírají o naše dlouholeté zkušenosti a zakládají se na našem nejlepším vědomí. Nemůžeme však převzít žádnou zodpovědnost, neboť se zpracování vymyká naší kontrole a v jednotlivých případech je třeba brát ohled na všechny zvláštní okolnosti. Údaje o spotřebě materiálu jsou průměrné hodnoty, které se v jednotlivých případech mohou zvýšit.

Vandex[®]

QUALITÄT
ISO 9001
ZERTIFIZIERT

HYDROIZOLACE, OCHRANA A SANACE STAVEB

Hlavní sídlo a mezinárodní prodej:
VANDEX INTERNATIONAL LTD
P.O.Box, CH-4501 Solothurn/Schweiz
Telefon +41 32 626 36 36
Telefax +41 32 626 36 37
E-mail: vandex@vandex.com
<http://www.vandex.com>

Výhradní zastoupení v ČR:
ITC INTERNATIONAL s.r.o.,
B. Smetany 63, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: 387 311 409
Fax: 387 311 902
E-mail: info@itc-cb.cz
<http://www.itc-cb.cz>