

TĚSNICÍ A NÁTĚROVÁ KAŠE

- nevykvétající povrchově těsnicí malta bílé barvy
- vhodná pro beton, cihlové zdivo a cementový puc
- zvláště vhodná pro pohledové plochy
- povolen přímý styk s pitnou vodou dle zákona 258/2000 Sb.

Materiál

VANDEX BB WEISS je cementem vázaná, hotově namíchaná, nevykvétající, bílá povrchová těsnicí nátěrová kaše proti vodě a vlhkosti s hydrofóbním (vodoodpudivým) účinkem.

Použití

VANDEX BB WEISS se nanáší na povrchy jako beton, zdivo a omítka, které se musí chránit proti vlivu vody a vlhkosti. Pro svou bílou barvu se používá především na viditelných plochách jako např. v nádržích na pitnou vodu.

Vlastnosti

Díky svému složení z cementu, křemenného písku s odstupňovanou zrnitostí a speciálním chemickým látkám anorganické povahy je VANDEX BB WEISS vodotěsná. Může se rovnocenně použít jak proti aktivnímu, tak proti pasivnímu tlaku vody. Vůči pitné vodě se VANDEX BB WEISS chová mikrobiologicky nezávadně. VANDEX BB WEISS od počátku výtečně přilne a dá se proto nanášet jak na svislé, tak na vodorovné plochy. Je trvanlivá, po vytvrdnutí odolná proti mrazu a horku a přitom propustná pro vodní páru.

Příprava podkladu

Podklad pro těsnicí nátěr musí být pevný, co nejvíce rovný, na povrchu jemně pórovitý a bez důlků, otevřených trhlin nebo hrbolků. Na povrchu nesmí být živice, olej, tuk nebo barva.

Obohacující přísady cementového tmelu a vyplavitelné součásti nechat osekát nebo otryskat. Podklad dobře provlhčit, aby byl pro přípravu utěsnění matně vlhký.

Míchání

25 kg VANDEX BB WEISS a 5-5.5 l vody pro aplikaci štětkou nebo hladítkem, respektive 6-7 l vody pro stříkání míchat v čisté nádobě mechanickým míchadlem minimálně 3 minuty.

Zpracování

VANDEX BB WEISS se nanáší zednickým štětcem, hladítkem nebo zařízením na stříkání jemné malty. Vrstvy přes 3 kg/m² se nanáší ve dvou pracovních operacích čerstvá do čerstvé. Zpracování se nemá provádět při teplotách pod +5 °C nebo na promrzlý podklad. Během tvrdnutí chránit před extrémními povětrnostními vlivy.

Spotřeba

6 kg/m².

Balení

Pytle po 25 kg.

Skladování

Při skladování v suchu v neotevřeném, nepoškozeném originálním balení trvanlivost 12 měsíců.

Technické údaje

Forma	prášek
Barva	bílá
Násypná hmotnost	cca. 1.3 kg/l
Tuhnutí	asi 3 až 4 hodiny
Pevnost v tlaku	32.2 N/mm ² 28 dnů skladování na vzduchu/20 °C/65 % relativní vlhkost
Pevnost v tahu při ohybu	6 N/mm ² 28 dnů skladování na vzduchu/20 °C/65 % relativní vlhkost
Modul pružnosti	1.99 x 10 ⁴ N/mm ²
Všechny údaje byly stanoveny v laboratorních podmínkách jako průměrné hodnoty. V praxi ovlivňují tyto hodnoty teplota, vlhkost a savost podkladu.	

Bezpečnostní pokyny

VANDEX BB WEISS je vlivem obsahu cementu alkalická. Zamezit potřísnění kůže a očí. Při práci nosit vhodné ochranné rukavice a brýle. Při vniknutí do očí okamžitě vypláchnout velkým množstvím vody a vyhledat lékaře.

Informace obsažené v tomto materiálu se opírají o naše dlouholeté zkušenosti a zakládají se na našem nejlepším vědomí. Nemůžeme však převzít žádnou zodpovědnost, neboť se zpracování vymyká naší kontrole a v jednotlivých případech je třeba brát ohled na všechny zvláštní okolnosti. Údaje o spotřebě materiálu jsou průměrné hodnoty, které se v jednotlivých případech mohou zvýšit.

Vandex[®]

QUALITY
ISO 9001
CERTIFIED

HYDROIZOLACE, OCHRANA A SANACE STAVEB

Hlavní sídlo a mezinárodní prodej:
VANDEX INTERNATIONAL LTD
P.O.Box, CH-4501 Solothurn/Schweiz
Telefon +41 32 626 36 46
Telefax +41 32 626 36 47
E-mail: vandex@vandex.com
<http://www.vandex.com>

Výhradní zastoupení v ČR:
ITC INTERNATIONAL s.r.o.,
B. Smetany 2520/63, 370 01 Č. Budějovice
Tel.: 387 311 409
Fax: 387 311 902
E-mail: info@itc-cb.cz
<http://www.itc-cb.cz>